

# KARTA TECHNICZNA

## ▷ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR® AGRO P REV



**termPIR®**  
płyty izolacyjne

### Opis płyty

Płyty izolacyjne **termPIR® Agro P REV** składają się z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR. Płyty zabezpieczone są obustronnie warstwą okładziną gazoszczelną składającą się z laminatu warstwowego aluminium i polietylenu (Agro P), skierowaną warstwą aluminiową w stronę rdzenia PIR. Płyty przeznaczone są do kontaktu z materiałami, które mogłyby wchodzić w reakcję z aluminium

- ▷ Badania właściwości cieplnych: **ITB**
- ▷ Klasyfikacje ogniowe: **ICiMB**
- ▷ Certyfikaty systemów **ISO 9001, ISO 14001**
- ▷ Zgodność z **EN 13165+A2** oraz **EN 13172**
- ▷ Dopuszczono do obrotu na terenie **UE**



- ▷ Oznakowanie dla parametrów z DoP:



18.1488 1487



### Wizualizacja płyt z dostępnymi frezami



### Dostępne frezy

**FIT** (frez płaski)

**LAP** (frez schodkowy)

**TAG** (pióro-wpust)

### Zastosowanie płyt termPIR® AGRO P REV w energooszczędnych budynkach

Budynki:	Przeznaczenie płyty:	
▷ jednorodzinne, wielorodzinne	▷ dachy skośne w układzie nakropkiowym	
▷ jednorodzinne	▷ dachy skośne w układzie podkropkiowym	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ dachy płaskie - stropodachy, tarasy - montowane mechanicznie	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ dachy płaskie - stropodachy, tarasy - system klejony	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany zewnętrzne trójwarstwowe	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany zewnętrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany piwnic i fundamentów	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ ściany działowe	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ stropy międzykondygnacyjne	
▷ mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	▷ podłoga na gruncie	
▷ inwentarskie, przemysłowe	▷ sufity podwieszane - zmywalne	
▷ istniejące, zabytkowe, klatki schodowe	▷ docieplenie ścian od wewnątrz	
▷ prefabrykowane odporne na korozje betonu	▷ ściany z prefabrykatów	

### Legenda

  - płyta zalecana do użycia

  - płyta możliwa do użycia

### Informacje o bezpieczeństwie produktu

Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o których mowa w art. 31 oraz 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy.

### Instrukcje

Płyty montować w jednej lub kilku warstwach systemem „na mijankę”. Płyty powinny szczelnie przylegać do siebie nawzajem. Zapewnić stabilność podłoża. Montować mechanicznie za pomocą wkrętów, podwieszać lub kleić - w zależności od rodzaju podłoża i typu hydroizolacji. Zabezpieczyć przed przeciągnięciem wkrętów przez płytę. Zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Płyty nie są elementem nośnym. Dodatkowe informacje zawarte są w Katalogu Technicznym dostępnym na stronie [www.gor-stal.pl](http://www.gor-stal.pl) i [www.termpir.eu](http://www.termpir.eu).

# KARTA TECHNICZNA

▷ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR® AGRO P REV



**termPIR®**  
płyty izolacyjne

Właściwości		Wartości / Klasy									
Długość / Szerokość		2,4 m / 1,2 m; 1,2 m / 1,2 m; 0,6 m / 1,2 m; (minus głębokość frezu) Na zamówienie dostępne również inne długości									
Grubość nominalna		$d_n = (20 - 250) \text{ mm}$									
Wspł. przewodzenia ciepła, $\lambda_0$		dla ( $20 \leq d_n \leq 250 \text{ mm}$ ): <b>0,022</b> [W/m·K]									
		Wspł. U [W/m <sup>2</sup> ·K], wg $U = 1 / (R_e + R_o + R_i)$									
<b>Dla danej grubości nominalnej [mm]:</b>	dla ściany	<b>20</b>	0,93	<b>30</b>	0,66	<b>40</b>	0,50	<b>50</b>	0,40	<b>60</b>	0,34
	dla dachu		0,96		0,67		0,50		0,41		0,35
Opór cieplny: $R_o$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	dla podłogi		0,90		0,93		1,35		0,66		1,85
					0,50		2,30		0,40		2,75
					0,50				0,40		0,34
<b>Dla danej grubości nominalnej [mm]:</b>	dla ściany	<b>70</b>	0,29	<b>80</b>	0,26	<b>90</b>	0,23	<b>100</b>	0,21	<b>110</b>	0,19
	dla dachu		0,29		0,26		0,23		0,21		0,19
Opór cieplny: $R_o$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	dla podłogi		3,25		0,29		0,23		0,21		0,19
					0,26		4,15		0,23		0,23
					0,26				0,21		0,21
					0,23				0,21		0,19
<b>Dla danej grubości nominalnej [mm]:</b>	dla ściany	<b>120</b>	0,17	<b>130</b>	0,16	<b>140</b>	0,15	<b>150</b>	0,14	<b>160</b>	0,13
	dla dachu		0,18		0,16		0,15		0,14		0,13
Opór cieplny: $R_o$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	dla podłogi		5,55		0,17		0,15		0,14		0,13
					0,16		6,50		0,15		0,15
					0,16				0,14		0,14
					0,15				0,14		0,14
<b>Dla danej grubości nominalnej [mm]:</b>	dla ściany	<b>170</b>	0,12	<b>180</b>	0,12	<b>190</b>	0,11	<b>200</b>	0,11	<b>210</b>	0,10
	dla dachu		0,12		0,12		0,11		0,11		0,10
Opór cieplny: $R_o$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	dla podłogi		7,90		0,12		0,11		0,11		0,10
					0,12		8,85		0,11		0,11
					0,12				0,11		0,11
<b>Dla danej grubości nominalnej [mm]:</b>	dla ściany	<b>220</b>	0,10	<b>230</b>	0,09	<b>240</b>	0,09	<b>250</b>	0,08		
	dla dachu		0,10		0,09		0,09		0,08		
Opór cieplny: $R_o$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	dla podłogi		10,20		0,10		0,09		0,08		
					0,09		11,10		0,09		0,08
					0,09				0,08		0,08
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu, $\sigma_{10}$		$\geq 120 \text{ kPa}$ , CS(10/Y)120									
Stabilność wymiarowa		DS(70.90)2									
Gęstość rdzenia PIR		30 kg/m <sup>3</sup>									
Reakcja na ogień (dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu)		Klasa <b>F</b>									