



termPIR® OSB AL OSB	Dane dotyczące wyrobu:	
---------------------	------------------------	--

Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\lambda_{obl.}$ (wg EN 10456) dla płyty OSB = 0,13 (W/m·K)	
Izolacyjność akustyczna:	termPIR® OSB 8 / PIR AL 20 / OSB 8	26(0,-2)
Odporność ogniowa:	termPIR® OSB 8 / PIR AL 160 / OSB 8	EI 15

Grubość nominalna [mm]:	20	30	40	50	60	70	80	90
Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W]*	1,00	1,45	1,95	2,40	2,85	3,35	3,80	4,25
* dla grupy termPIR® OSB/PIR AL [d _N]	100	110	120	130	140	150	160	170
	4,75	5,20	5,65	6,15	6,60	7,05	7,55	8,00
	180	190	200	210	220	230	240	250
	8,45	8,95	9,40	9,85	10,35	10,80	11,25	11,75

Budynki:	Zastosowanie płyt w energooszczędnych budynkach:
----------	--

jednorodzinne, wielorodzinne	dachy skośne w Układzie nakrokwiowym	
jednorodzinne	dachy skośne w Układzie podkrokwiowym	
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	dachy płaskie - stropodachy, tarasy - montowane mechanicznie	
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	dachy płaskie - stropodachy, tarasy - system klejony	
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	ściany zewnętrzne trójwarstwowe	
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	ściany zewnętrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS	
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	ściany piwnic i fundamentów	
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	ściany działowe	■
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	stropy międzykondygnacyjne	
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	podłoga na gruncie	■
inwentarskie, przemysłowe	sufity powieszzone - zmywalne	
istniejące, zabytkowe, klatki schodowe	docieplenie ścian od wewnątrz	
prefabrykowane odporne na korozję betonu	ściany z prefabrykatów	


■ płyty zalecane do użytku

termPIR® AL GK-OSB **Dane dotyczące wyrobu:**

Opis płyty:	Płyty izolacyjne termPIR® AL GK-OSB składają się z płyty termPIR® z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie gazoszczelną okładziną warstwową na bazie papieru, aluminium oraz płytą OSB o grubości 8 do 22 mm i płytą GK o grubości 12,5 mm. Pomiędzy płytą z okładziną aluminiową, a płytami GK i OSB znajduje się warstwa adhezyjna.
-------------	---

Certyfikaty / Atesty:

Znak CE	
Certyfikaty systemów ISO 9001, ISO 14001	
Zgodność z EN 13165+A2 oraz EN 13172	
Deklaracja Środowiskowa EPD (typ III)	
Certyfikat Środowiskowy (typ III)	
Ślad CO2	
(Leed & Breeam) Green Card	
Atest PZH	
VOC	
Znak jakości i certyfikat Keymark	
Badania właściwości cieplnych: ITB	
Klasyfikacje ogniowe	
Płyta w bazie wyrobów SVT	
Płyta w bazie wyrobów EPDD	
SundaHUS	
BVB	
SWAM	
Certyfikat dla systemu ETICS	
Dopuszczono do obrotu na terenie UE	



Informacje o bezpieczeństwie produktu:

Informacje o bezpieczeństwie produktu:	Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o których mowa w art. 31 oraz 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy
Instrukcje:	<p>Płyty montować w jednej lub kilku warstwach systemem „na mijankę”. Płyty powinny ściśle przylegać do siebie nawzajem. Zapewnić stabilność podłoża.</p> <p>Montować mechanicznie za pomocą wkrętów, podwieszać lub kleić - w zależności od rodzaju podłoża i typu hydroizolacji. Zabezpieczyć przed przeciągnięciem wkrętów przez płytę. Zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Płyty nie są elementem nośnym.</p> <p>Dodatkowe informacje zawarte są w Katalogu Technicznym dostępnym na stronie www.termpir.eu</p>

termPIR® AL GK-OSB **Dane dotyczące wyrobu:**

Rodzaj rdzenia:	Sztywna pianka poliizocyanuratowa (PIR)
Gęstość rdzenia:	$\rho = 30 \text{ kg/m}^3$
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:	dla ($20 \leq d_N \leq 250 \text{ mm}$): $\lambda_D = 0,022 \text{ (W/m}\cdot\text{K)}$
Standardowe wymiary płyt [mm]:	1200 x 2500
Wymiary płyt na zamówienie [mm]:	-

		Współczynnik: U [W/m²·K], wg $U = 1 / (R_e + R_o + R_i)$							
Grubość nominalna [mm]: Opór cieplny: R_D [m²·K/W] *	dla ściany	20	0,93	30	0,66	40	0,50	50	0,40
		dla dachu	0,90	0,96	1,35	0,67	1,85	0,50	2,30
	dla podłogi		0,93		0,66		0,50		0,40
		60	0,34	70	0,29	80	0,26	90	0,23
		2,75	0,35	3,25	0,29	3,70	0,26	4,15	0,23
			0,34		0,29		0,26		0,23
		100	0,21	110	0,19	120	0,17	130	0,16
		4,65	0,21	5,10	0,19	5,55	0,18	6,05	0,16
			0,21		0,19		0,17		0,16
		140	0,15	150	0,14	160	0,13	170	0,12
		6,50	0,15	6,95	0,14	7,45	0,13	7,90	0,12
			0,15		0,14		0,13		0,12
		180	0,12	190	0,11	200	0,11	210	0,10
		8,35	0,12	8,85	0,11	9,30	0,11	9,75	0,10
			0,12		0,11		0,11		0,10
		220	0,10	230	0,09	240	0,09	250	0,08
		10,25	0,10	10,75	0,09	11,15	0,09	11,60	0,08
			0,10		0,09		0,09		0,08

Reakcja na ogień (dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu):	Klasa E
--	---------